GOMAS JCM S.L.
comercial@gomasjcm.com
www.gomasjcm.com

EPDM (ETILENO - PROPILENO)

Gomas JCM S.L. certifica que los siguientes productos de nuestra división de planchas de caucho cumplen con los parámetros especificados a continuación.

PROPIEDADES	UNIDADES / MEDIDAS	
Color	NEGRO	
Peso Específico	1,4	grs/cm³
Dureza ± 5 Shore "A" ASTM D2240	70	° Shore A
Carga de Rotura ASTM D412	40	Kg/cm²
Alargamiento a la Rotura ASTM D412	250	%
Deformación Remanente (22 horas a 70°C) ASTM D395 B	40	%
Resistencia al Desgarro	14	k/cm
Resistencia a la Abrasión (<60 0,5 kg > 60 1 kg)	300	mm³
Envejecimiento térmico por aire caliente 72 hrs 70°C		
Incremento de la Dureza ASTM D576	+8	°Shore A
Incremento de la Carga de Rotura ASTM D576	-12	%
Incremento del Alargamiento ASTM D576	-20	%
Resistencia Química		
Ozono	EXCELENTE	
Ácidos y Álcalis Diluidos	EXCELENTE	
Ácidos y Álcalis Concentrados	BUENA	
Hidrocarburos, Aceites y Grasas	NO RECOMENDADA	
Disolventes Orgánicos	MODERADA	
Campo de Temperatura	-20 /+ 90	°C

Nota: el valor declarado para cada característica corresponde a la media de las medidas obtenidas en nuestro control de calidad, pero no supone garantía del comportamiento del producto si no se destina a la aplicación correcta o si el almacenaje es incorrecto. Corresponde al usuario determinar si esta información resulta satisfactoria para su caso particular, así como comprobar que el producto es adecuado al uso que se pretende.